

Luftdurchlässigkeiten

Ich habe erst gestern die restlichen Produktblätter und Testergebnisse erhalten.
Es war etwas schwieriger, da es verschiedene DIN Normen für diverse Messvorgänge gibt um ordentliche Vergleichswerte zu bekommen. Die folgende Auflistung beruht auf relativen Vergleichen:

KaltschaumRG 35	19 l/min
RG 40	19 l/min
RG 45	14,3 l/min
RG 50	22,5 l/min
RG 55	13 l/min
ViskoRG 40	8 l/min
RG 50	7 l/min
Talalaylatex	9 l/min
Synthetischer Latex	6 l/min

Analog dazu verhält es sich auch mit dem Feuchtigkeitstransport (relativ).

Wir hoffen Ihnen weitergeholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
Groll GmbH & Co. KG
Verkaufsleitung

ppa. Dipl.-Phys. Volker Reiff